1 成 分 形 ウ レ タ ン 塗 膜 防 水 材

HC プルーフワン

HCプルーフワンシリーズは１成分形のウレタン塗膜防水材です。
１成分形なので作業の効率化、環境負荷低減に寄与するほか、
配合間違い、攪拌不足による硬化不良がありませんので品質を確保できます。
厚労省規制の14物質を含有せず、特化則非該当の環境対応型
小面積の補修や側溝や巾木の施工に対応可能な少量の荷姿を揃え、状況に応じた選定が可能です。

用 途

- バルコニーの防水
- 庇、壁面の防水
- 側溝、巾木の防水
- 屋根の防水

特 徴

廃材軽減
缶数が半分に

A液 ＋ B液
↓
HC プルーフワン

攪拌不足による
硬化不良がない

施工の
効率化が可能

時間短縮

特化則
非該当防水材

~~MOCA~~

仕　　様（例：バルコニー等）

	平　場：　密着工法　0-20-AQ工法		立上り：　密着工法　0-15V-AQ 工法	
1	ミリオプライマー30Ⅲ	0.2	ミリオプライマー30Ⅲ	0.2
2	HCプルーフワン	1.0	HCプルーフワンV	1.1
3	HCプルーフワン	1.6	HCプルーフワンV	1.0
4	HCトップアクア	0.2	HCトップアクア	0.2

※HCプルーフワンシリーズは JIS A 6021 高伸長形に適合しています。
※絶縁工法(MFシートマルチのみ)、密着工法(補強布挿入)も可能です。
※最大塗布量は2.3kg/㎡です。工法の詳細についてはお問い合わせ下さい。
※ミリオネートCB-30-ⅢはミリオネートCB-30-Ⅲとセメントを適量混合したものです。

性　　状

製　品　名	外　　観	硬化物密度 (Mg/㎥)	歩　行　可　能　時　間		
			時間／5℃	時間／25℃	時間／35℃
HCプルーフワンS	着色液体（グレー）	1.3	22	8	6
HCプルーフワンW	着色液体（グレー）	1.3	12	5	4

※Sタイプ、Wタイプ 1.5mm厚塗布時のデータです。
※立上り用のHCプルーフワンVの硬化物密度は1.4です。

荷　　姿

ミリオネートCB-30-Ⅲ
17kg/缶
環境対応型1成分ウレタンプライマー
（トルエン･キシレン未含有）
危険物第4類第一石油類

HCプルーフワン
18kg/缶
JIS A 6021高伸長形(旧1類)平場用
環境対応型1成分ウレタン塗膜防水材
危険物第4類第二石油類

HCプルーフワンV
18kg/缶・5kg/缶
JIS A 6021高伸長形(旧1類)立面用
環境対応型1成分ウレタン塗膜防水材
指定可燃物

HCトップアクア　標準色　グレー
16.5kg/セット
2成分水性アクリルウレタン系保護塗料
主剤 1.5kg/缶　指定可燃物
硬化剤 15kg/缶　非危険物

硬化促進剤Ⅰ
3.3kg/缶
専用硬化促進剤
（HCプルーフワンのみ　最大1%まで）
非危険物

保土谷建材株式会社
HODOGAYA CONSTRUCTION PRODUCTS CO.,LTD.
http://www.hodogaya.co.jp/hcp/

本　社 東京支店	〒104-0028　東京都中央区八重洲二丁目4番1号 TEL.03-5299-8170	FAX.03-5299-8275
札幌営業所	〒060-0061　札幌市中央区南1条西7丁目20番1号 TEL.011-281-0151	FAX.011-280-0388
仙台営業所	〒981-0917　仙台市青葉区葉山町1-25-702 TEL.022-739-7384	FAX.022-739-7394
大阪支店	〒541-0043　大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号 TEL.06-6203-4651	FAX.06-6203-4653
福岡営業所	〒812-0011　福岡市博多区博多駅前4丁目33番6号 TEL.092-481-6272	FAX.092-481-1682
名古屋営業所	〒450-0001　名古屋市中村区那古野1丁目47番1号 TEL.052-571-4208	FAX.052-571-4212

●保管条件：屋内危険物倉庫5～35℃環境下
●保管品質保証期間：6ヶ月（上記保管条件の場合）
●万が一、表層に皮張りした場合は取り除いて十分に撹拌願います。

販売代理店

17.05. 1000. SK